

อินทรีมอร์ตาร์ 12

ปูนฉาบละเอียด

อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดพิเศษ และสารเคมีเพิ่ม คุณสมบัติความฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบาลือ ยึดเกาะฉาบผิวอิฐที่ตี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน ยึดขึ้น

คุณลักษณะพิเศษ

- มีหินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดพิเศษทำให้ได้ผนังที่เรียบเนียน
- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการอุ้มน้ำ
- ฉาบลื่น นุ่ม เบาลือ
- ยึดเกาะกับผนังได้ดีและลดการแตกร้าว
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผนัง ก่อชนิดละเอียด

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบผนังได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ที่เน้นความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่ฉาบโดยเฉลี่ยประมาณ 2.6-2.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 12 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนา 1.0-1.5 เซนติเมตร
5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากฉาบแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 12

ปูนฉาบละเอียด

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มอก. 1776-2560	อินทรีมอร์ตาร์ 12
ความสามารถในการลุ่มน้ำ (เปอร์เซ็นต์)	≥ 75	≥ 90
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที)	≥ 60	175-235
การรับแรงอัดที่ 28 วัน (เมกะพาสกาล)	≥ 2.5	≥ 3.0

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง